

**TECHNISCHE WERTE**  
**TECHNICAL SPECIFICATIONS****ZEITLOS DIN EN 14411**

Bezeichnung/Description	Format/Size	Farbe/Colour
Klinkerriemchen	240 x 52 x 14 mm	1913 kupferschmelz
	240 x 71 x 14 mm	1914 bronzenbruch
	400 x 71 x 14 mm	1925 erdfreuer
	400 x 35 x 14 mm	1911 kalkbrand
		1926 eisenrost
		1917 sandschmelz
		1923 backstein
		1975 austerrauch
		1985 kohleglanz
		1988 onyxstaub
		1947 sepiquarz

 <b>Wasseraufnahme (Mittelwert)</b> Water absorption (Average value) (DIN EN ISO 10545-3)	≤ 3 %
 <b>Ritzhärte nach Mohs (kleinster Einzelwert)</b> Scratch hardness of surface (Mohs scale) (minimum individual value) (DIN EN 15771)	6–7
 <b>Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C</b> Coefficient of thermal expansion from room temperature (20° C) to 100° C (DIN EN ISO 10545-8):	< 80x10 <sup>-7</sup> K <sup>-1</sup>
 <b>Temperaturwechselbeständigkeit</b> Thermal shock resistance (DIN EN ISO 10545-9)	erfüllt/is fulfilled
 <b>Frostbeständigkeit</b> frost resistance (DIN EN ISO 10545-12)	erfüllt/is fulfilled
 <b>Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten</b> Chemical resistance – except to hydrofluoric acid and its compounds – of tiles (DIN EN ISO 10545-13)	erfüllt/is fulfilled
 <b>Brandverhalten</b> Reaction to fire (DIN EN 13501-1)	Klasse/Class A1
 <b>Porenradienmaximum (Soll: rp &gt; 0,2 µm)</b> Maximum pore radius (required: rp > 0,2 µm) (DIN 66 133)	1913 kupferschmelz: 1,35 1914 bronzenbruch: 1,89 1925 erdfreuer: 0,78 1911 kalkbrand: 0,55 1926 eisenrost: 0,54 1917 sandschmelz: 1,47 1923 backstein: 1,48 1975 austerrauch: 0,48 1985 kohleglanz: 3,44 1988 onyxstaub: 6,24 1947 sepiquarz: 0,48

## TECHNISCHE WERTE TECHNICAL SPECIFICATIONS



**Porenvolumen (Soll: Vq > 20 mm³/g)**  
Pore volume (required: Vq > 20 mm³/g)  
(DIN 66 133)

1913 kupferschmelz: 39,7  
1914 bronzenbruch: 40,4  
1925 erdfreuer: 28,1  
1911 kalkbrand: 33,0  
1926 eisenrost: 21,3  
1917 sandschmelz: 36,1  
1923 backstein: 34,1  
1975 austerrauch: 35,8  
1985 kohleglanz: 42,3  
1988 onyxstaub: 47,0  
1947 sepiquarz: 35,8

**Hellbezugswert**  
Y – Wert

1913 kupferschmelz: 29,8  
1914 bronzenbruch: 26,9  
1925 erdfreuer: 10,5  
1911 kalkbrand: 53,6  
1926 eisenrost: 11,0  
1917 sandschmelz: 31,3  
1923 backstein: 21,7  
1975 austerrauch: 26,4  
1985 kohleglanz: 5,7  
1988 onyxstaub: 5,3  
1947 sepiquarz: 10,8

**Ströher GmbH**  
Ströherstraße 2-10  
35683 Dillenburg  
Telefon: +49 2771 391-0  
Telefax: +49 2771 391-340  
E-Mail: [info@stroehner.de](mailto:info@stroehner.de)  
  
**Ströher GmbH**  
i. V. Jochen Kell  
Leiter Labor und Anwendungstechnik  
Head of Laboratory & Applications